

ER317L/SJ601A

符合：AWS A5.9 ER317L

说明：ER317L 是不锈钢用埋弧焊丝。焊剂 SJ601A 则不同于普通的 SJ601 焊剂，其合金元素烧损少，熔敷金属的抗裂性能佳。

用途：用于同类型不锈钢及异种钢的焊接。

熔敷金属化学成分（%）

	C	Mn	Si	S
标准值	≤0.040	0.50-2.50	≤1.00	≤0.030
一例	0.018	1.95	0.48	0.015
	P	Cr	Ni	Mo
标准值	≤0.04	18.0-21.0	12.0-14.0	3.0-4.0
一例	0.024	19.35	12.70	3.30

熔敷金属力学性能

	抗拉强度 Rm (MPa)	伸长率 A (%)
标准值	≥520	≥25
一例	600	37

熔敷金属射线探伤要求：I 级

注意事项：

1. 焊剂使用前须经 300-400℃ 左右烘干保温 2h。焊丝使用前必须是干燥、无油、无锈状态。
2. 清除焊件表面的油、锈、杂质。